

Lufttorkande isolationstäckfärg med mycket god täckförmåga som ger en högblank yta med extrem varaktighet. Isolationstäckfärgen ger ett hårt ogenomträngligt skydd i svåra miljöer.

Ger bra skydd mot krypström. Mycket god kemisk och mekanisk motståndskraft. Speciellt lämpad för målning av motorlindningar mm som en skyddsåtgärd innan slutmontering. Även härvistoppning underlättas om statorn målas eller sprayas först.



Applikationer

Lämpad för motorlindningar, mindre transformatorer och för isolering i övriga typer av elektrisk utrustning.

Egenskaper

- God täckförmåga.
- Bra skydd mot krypström.
- God kemisk och mekanisk motståndskraft.
- Klass H 180°C.
- UL godkänd.

Sammansättning

Lufttorkande alkyd.

Färger

Klar och röd.

Förpackning

1, 5 och 25 liter.

Godkännanden, standarder

Class H-UL file no E220579.

Artikellista

Artikelnummer	Varubenämning	Förpackning
126087	Ultimeg 2000/372 Klar	5 liter
110571	Ultimeg 2000/372 Röd	1 liter
126086	Ultimeg 2000/372 Röd	5 liter
<i>På begäran</i>	Ultimeg 2000/372 Röd	25 liter

Tekniska data

- Flampunkt: 27°C.
- Densitet: 0,96–0,99 g/cm³.
- Flyktighet: 40–42%.
- Viskositet vid 25°C: 85–40 sek B4 kopp.
- Torktid vid 20°C:
 - Yttorr 15 minuter.
 - Genomtorr 45–60 minuter.
 - Genomhärdad 24 h.
- Härdform: Lufttorkande/snabbtorkande i ugn.
- Applicering: Pensel, dopp eller spray.
- Lagringsstabilitet: 12 månader i sval lokal.
- Genomslagsspänning: 1110 V/0,01mm.
- Rengöringsmedel/förtunning: Xylen/Thinner Ultimeg 2000/T4.
- Säkerhetsdatablad följer gällande regler i Sverige.

Handhavande

Tunna ut Ultimeg 2000/372 till önskad viskositet med xylen/thinner Ultimeg 2000/T4. Ha objektet i karet i 1–10 minuter. Låt överflödig färg rinna av. Därefter härdas objektet.

Efter 15 minuter är objektet yttorr, 45–60 minuter hanterbar, 24–48 timmar genomhärdad.

Härdeningen kan påskyndas med hjälp av värme i ugn, 2–3 timmar i 80°C. Med fördel används ugnshärdening då det i bandningsapplikationer kan finnas risk för att ohärdad impregnering finns kvar i hålrum.

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se