



## POLYGLAS® H200

*Impregnerat bandageringsband Polyglas® H200.*

*Temp. klass 200°C*

*Formstabil impregnerat glasfiberband för hållfast bandning av rotorerna med god isolationsförmåga.*

- *Arbetstemperatur +200°C*
- *Vibrationståligt*
- *Lättarbetat*

## PRODUKTINFORMATION

Polyglasbandet är lämpligt som ett bandningslås i roterande maskiner.

### Typiska applikationer

Lämplig för bandning av rotorerna i alla storlekar, transformatorspolar och kärnor där hög draghållfasthet och isolerande egenskaper krävs. Bandet härdas efter bandning i förhöjd temperatur, då uppnås en stark, vibrationstålig och isolerande bandning.

### Egenskaper

- Lätt att applicera
- Omagnetiskt
- God motståndskraft mot fukt och korrosion
- Vibrationståligt

### Sammansättning

- Polyglas är ett ensriktat glasfiberband med impregnering av temperaturhärdande polyester PEI.
- Polyester PEI innehåll: 26 +/- 2%

### Färg

- Vit

### Förpackning

- Levereras i rullar om 1800 meter
- Tjocklek: 0,30 ± 0,03 mm
- Bredd 20 mm

### Teknisk data

- Temperaturklass: 200°C
- Vikt g/m<sup>2</sup>: 600 ± 60
- Tjocklek: 0,30 mm, ± 0,03 mm
- Härdningstid: 150°C 3 tim alt. 130°C 5 tim
- Lagringstid: 24 månader vid 10°C
- Draghållfasthet N/cm: –ohärdat 900 – härdat 2700

Art.nr.	Dimension	Förpackning
04 010 1820	0,3 x 20	1 rulle = 1800m